

BETON P16 52,5 R

Intonaco di sottofondo ad alta resistenza

BETON P16 52,5 R è un intonaco di sottofondo pronto all'uso, ad alta resistenza, studiato per essere applicato con macchine intonacatrici in continuo su vecchie e nuove murature sia in interni che in esterni, specifico per ricevere rivestimenti pesanti incollati. Può essere vantaggiosamente utilizzato in sostituzione di malte bastarde formulate in cantiere, per l'intonacatura esterna ed interna di murature tradizionali.

Su supporti in calcestruzzo o murature miste applicare una strollata di BETON RINZAFFO per promuovere l'adesione dell'intonaco al supporto. Su vecchie murature miste, su murature elevate con blocchi termoisolanti, blocchi, tavole o pannelli di calcestruzzo cellulare autoclavato utilizzare l'intonaco fibrorinforzato FIBROCEM.

COMPOSIZIONE

BETON P16 52,5 R è un formulato in polvere a base di speciali leganti idraulici ad alta resistenza, leganti aerei, inerti cristallini calcarei ed additivi specifici che migliorano la qualità del prodotto in termini di adesione, traspirabilità e di lavorabilità.

MISCELAZIONE E POSA IN OPERA

BETON P16 52,5 R viene applicato a proiezione meccanica mediante specifiche macchine intonacatrici in continuo. L'intonaco viene applicato esclusivamente su sottofondi, omogenei, stabili, consistenti e, se necessario, preventivamente inumiditi con acqua. Miscelare il prodotto aggiungendo 6 litri ca. di acqua per sacco da 25 kg.

Posizionati i parapigoli ed eseguite le fasce di livello, l'intonaco viene spruzzato sui supporti in un'unica mano fino a 20 mm di spessore. Successivamente l'intonaco viene livellato e rifinito attraverso l'uso di staggia di alluminio. L'eventuali sbavature o materiale in eccesso vengono eliminate attraverso raschiatura e rabottatura delle superfici. Nel caso in cui sia previsto l'incollaggio di supporti pesanti, rifinire l'intonaco con talocchia di spugna, plastica o legno. Tali rivestimenti dovranno essere posati a stagionatura avvenuta ovvero dopo 28 gg dal termine della posa. Quando l'intonaco deve essere effettuato su supporti disomogenei o cambi costruttivi, interporre nell'intonaco la rete di armatura in fibra di vetro alcaliresistente maglia quadra 10 x 10 mm. La rete deve essere estesa di 30 cm ca. oltre la linea di discontinuità tra i materiali ed essere applicata nello spessore dell'intonaco e non in completa aderenza alla muratura.

AVVERTENZE

Evitare l'applicazione con temperature inferiori a +5°C, in presenza di forte vento, pioggia e sotto l'azione diretta del sole. Con elevate temperature si consiglia di bagnare con acqua il supporto prima dell'applicazione dell'intonaco; si consiglia di bagnare gli intonaci per qualche giorno dopo la posa al fine di evitare fenomeni di fessurazione ed elevata disidratazione che potrebbero causare perdita di resistenza meccanica dell'intonaco.

Evitare l'applicazione su supporti gelati, polverosi, instabili ed inconsistenti.

Eseguire spessori di intonaco compresi da 10 a 20 mm.

Evitare l'applicazione su supporti a base gesso, fibrocemento o pannelli espansi di natura minerale ed organica.

CONSUMI INDICATIVI

15 kg di polvere al m² per 1 cm di spessore.

CONFEZIONI

Sacchi da 25 kg su pallets a perdere da 1575 kg protetti da film estensibile.

CONSERVAZIONE

6 mesi in imballo originale integro ed al riparo dall'umidità.

CARATTERISTICHE TECNICHE**DATI PRODOTTO**

Aspetto:	premiscelato in polvere
Colore:	grigio
Massa volumica polvere:	~ 1400 kg/m ³
Diametro max aggregato:	1,5 mm
Residuo solido:	100%

DATI APPLICATIVI

Temperature di applicazione:	da +5 °C a +35 °C
Tempo di lavorabilità dell'impasto EN 1015-9:	2 ore ca.

DATI TECNICI

Rapporto dell'impasto:	1 sacco Beton P16 52,5 con 6 litri di acqua
Rapporto Acqua/Legante:	0,24%
Massa volumica impasto EN 1015-6:	~ 1660 kg/m ³
Contenuto di aria EN 1015-7:	8,4%
Resistenza media a compressione a 28gg EN 1015-11:	Categoria CS II
Resistenza media a flessione a 28 gg EN 1015-11:	< 1 N/mm ²
Massa volumica malta indurita EN 1015-10:	~ 1470 kg/m ³
Adesione EN 998-2 (App. C):	0,15 N/mm ²
Assorbimento di acqua EN 1015-18:	W0
Permeabilità al vapore acqueo EN 1745 (App. A.12):	μ 5/20
Reazione al fuoco EN 13501-1:	Classe A1
Durabilità al gelo/disgelo EN 998-2:	Valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo della malta
Marchiatura CE	conforme UNI EN 998-1 (G)

NOTE

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono riferiti a prove di laboratorio effettuate a 20°C e 50% di U.R. e sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti da Vimark (supporto, condizioni ambientali, direzioni tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il ns obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società Vimark S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

La società Vimark S.r.l. è in possesso del Sistema di Qualità Certificato secondo ISO 9001:2000 rilasciato da MORGAN LLOYD Q.A. INTERNATIONAL con accreditamento internazionale U.K.A.S. numero QAIC / IT / 90471.

Edizione: 09/2008. Gli eventuali aggiornamenti sono pubblicati sul sito web www.vimark.com