

# CHICCO DI CARRARA

## Granuli di marmo bianco di Carrara selezionati

**CHICCO DI CARRARA** sono dei granuli di marmo Bianco di Carrara puri, selezionati e confezionati in diverse granulometrie, utilizzabili per impieghi estetici e decorativi come ornamento di viali e giardini, vasi di fiore e fioriere, decoro urbano, cimiteri, ornamento per acquari, ecc.

Il prodotto presenta un elevato grado di bianco ed un ottima qualità di purezza data dall'elevata percentuale di Carbonato di Calcio ed un bassissimo tenore di silice e ferro.

### COMPOSIZIONE

Marmo bianco di Carrara puro selezionato.

### AVVERTENZE

Non esporre il sacco per lungo tempo all'azione diretta del sole.

Le tonalità cromatiche possono differenziarsi leggermente tra forniture diverse data la naturalezza del prodotto.

### CONSUMI INDICATIVI

In funzione del tipo di utilizzo.

### CONFEZIONI

Sacchi da 25 kg su pallets a perdere da 1575 kg protetti da film estensibile.

### CONSERVAZIONE

Il prodotto può essere stoccato anche all'aperto.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### DATI PRODOTTO

<b>Aspetto:</b>	granulato
<b>Colore:</b>	bianco di Carrara
<b>Natura chimica:</b>	calcare mataforfico autocno Apuano
<b>Granulometrie disponibili:</b>	0,2-0,8 mm   1,2-2,5 mm
<b>Massa Volumica apparente:</b>	2.690 Kg/m <sup>3</sup>
<b>Massa Volumica reale:</b>	2.730 Kg/m <sup>3</sup>

#### DATI TECNICI

<b>CaCO<sub>3</sub>:</b>	98,70 %
<b>MgCO<sub>3</sub>:</b>	1,30 %
<b>Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:</b>	0,01%
<b>SiO<sub>2</sub>:</b>	0,08%

<b>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:</b>	0,01%
<b>Carico di rottura naturale:</b>	1.455 daN/cm <sup>2</sup>
<b>Carico di rottura naturale dopo gelività:</b>	1.415 daN/cm <sup>2</sup>
<b>Tenacità media (resistenza all'urto):</b>	46,3 cm
<b>Coefficiente di imbibizione:</b>	0,15 % in peso
<b>Resistenza all'abrasione:</b>	4,5 mm
<b>Grado di bianco – bianchezza (Eirepho 3300-TAPPI R 457):</b>	94,60-94,60 ISO
<b>Grado di bianco – indice di giallo (Eirepho 3300-TAPPI R 457):</b>	0,36-0,80 ISO
<b>Indice di rifrazione:</b>	1,58
<b>Perdita al fuoco P.a.f. (CO<sub>2</sub>):</b>	43,88

**NOTE**

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono riferiti a prove di laboratorio effettuate a 20°C e 50% di U.R. e sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti da Vimark (supporto, condizioni ambientali, direzioni tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il ns obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società Vimark S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

La società Vimark S.r.l. è in possesso del Sistema di Qualità Certificato secondo ISO 9001:2000 rilasciato da MORGAN LLOYD Q.A. INTERNATIONAL con accreditamento internazionale U.K.A.S. numero QAIC / IT / 90471.

**Edizione:** 10/2009. Gli eventuali aggiornamenti sono pubblicati sul sito web [www.vimark.com](http://www.vimark.com)