

# COLOR.a

## Pittura acrilica idrorepellente e traspirante

**COLOR.a** è una pittura a base di leganti acrilici studiata per la protezione e decorazione di supporti nuovi o vecchi che necessitano di un buon potere riempitivo, associato ad una buona traspirabilità e resistenza agli agenti atmosferici. Idoneo per applicazioni in esterni o interni, il prodotto presenta un'ottima copertura ed un'elevata opacità.

---

### COMPOSIZIONE

**COLOR.a** è una pittura a base di leganti acrilici alcali resistenti in emulsione, farine di quarzo e pigmenti selezionati.

---

### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI E POSA IN OPERA

#### **Nuove murature**

Gli intonaci nuovi devono essere perfettamente stagionati ed asciutti, stabili, privi di polvere e di parti scarsamente coerenti. Lasciare stagionare fino al termine del fine presa del legante i rappezzati nuovi di intonaco. Applicare una mano di fondo con **COLOR.primer** diluito fino al 1:5 con acqua pulita regolando la diluizione a seconda dell'assorbimento del supporto. Le eventuali stuccature eseguite dopo la prima mano di pittura devono essere isolate.

#### **Vecchie murature**

Gli intonaci di fondo devono essere perfettamente stagionati ed asciutti, stabili, privi di polvere e di parti scarsamente coerenti. Lasciare stagionare fino al termine del fine presa del legante i rappezzati nuovi di intonaco. Pulire accuratamente le superfici per togliere ogni traccia di depositi di polvere, sporco, grasso o presenza di efflorescenze. In presenza di pitture o rivestimenti sintetici o minerali, parzialmente degradati, asportare le parti friabili e non aderenti al supporto di fondo. Rimuovere eventuali formazioni di muffe previa neutralizzazione. Applicare una mano di fondo con **COLOR.primer** diluito fino al 1:5 con acqua pulita regolando la diluizione a seconda dell'assorbimento del supporto. Le eventuali stuccature eseguite dopo la prima mano di pittura devono essere isolate. Nel caso di supporti fortemente ammalorati e/o con presenza di microcavillature applicare il fondo riempitivo fibrato di collegamento **COLOR.fondo** diluito dal 5 al 30 % con acqua pulita.

Dopo la completa essiccazione dei fondi procedere con l'applicazione della pittura di finitura.

#### **Finitura**

Mescolare sempre la pittura **COLOR.a** prima della diluizione. Applicare una prima mano di pittura diluita con acqua fino ad un massimo del 25%. Dopo 6-8 ore applicare la seconda mano di pittura diluita con acqua fino ad un massimo del 20%. Proteggere dalla pioggia i supporti decorati per almeno 48 ore.

Variando il tipo di rullo utilizzato ed operando con una leggera diluizione fino ad un massimo del 10% è possibile ottenere finiture diverse che variano dalla buccia in medio rilievo fino ad una leggera buccia d'arancia.

---

### AVVERTENZE

Evitare l'applicazione con temperature inferiori a +5°C o superiori a +40°C.

Evitare l'applicazione con umidità relativa ambientale superiore a 80%.

Evitare l'applicazione su supporti con umidità WME superiore a 15%.

Eviare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole. Dopo l'applicazione proteggere le superfici dalla pioggia per almeno 48 ore.

Eseguire le continuazioni di applicazione ad angolo e, in caso di applicazioni su superfici estese, prevedere opportune interruzioni delle applicazioni in prossimità di giunti o pluviali, oppure creare opportuni tagli tecnici o marcapiani.

Le tonalità dei colori riportate nelle mazzette sono indicative e non vincolanti. Si consiglia una prova preventiva nel cantiere al fine di verificare l'esatta tonalità di colore.

Nel caso in cui si richieda l'applicazione in più mani attendere minimo 6-8 ore fra le mani successive o comunque verificare la completa essiccazione del film.

Forniture successive di prodotto con lo stesso codice colore possono subire leggere differenze cromatiche, pertanto prevedere l'ordine del materiale colorato necessario per l'esecuzione del lavoro in un'unica soluzione. In caso di riordino segnalare sempre il codice lotto della fornitura di riferimento.

Il prodotto non richiede emissione della relativa "Scheda dati di sicurezza".

### RESA CONSIGLIATA

4-5 m<sup>2</sup>/Kg per mano.

### COLORI

Bianco o mazzetta colori: *NATURAL.colors*

### CONFEZIONI

Secchi da 8 e 24 Kg.

### CONSERVAZIONE

12 mesi in imballo originale integro. Teme il gelo, evitare insolazione diretta e/o fonti di calore.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### DATI PRODOTTO

<b>Aspetto:</b>	liquido pittura all'acqua
<b>Colore:</b>	bianco o mazzetta NATURAL.color
<b>Aspetto del film:</b>	opaco
<b>Tipologia del legante:</b>	copolimero acrilico
<b>Applicazione:</b>	rullo - pennello

#### DATI APPLICATIVI

<b>Temperature di applicazione:</b>	da +5 °C a +40 °C
<b>Umidità relativa dell'ambiente e dei supporti:</b>	max 80%
<b>Umidità del supporto WME:</b>	max 15%
<b>Tempo di attesa per mano consigliato:</b>	6-8 ore
<b>Diluzione con acqua:</b>	0-15% Rullo
<b>Diluzione con acqua:</b>	10-20% Pennello

<b>Pulizia:</b>	Acqua e sapone subito dopo l'uso
<b>Tempo di essiccamento superficiale o al tatto:</b>	1 ora
<b>Tempo di essiccamento in profondità:</b>	2 ore
<b>Tempo di sovraverniciatura:</b>	6-8 ore

**DATI TECNICI**

<b>Peso specifico:</b>	1700 gr/lit ± 20 gr/lit
<b>Residuo secco in massa:</b>	72% ± 2%
<b>Residuo secco in volume:</b>	57% ± 2%
<b>pH al confezionamento:</b>	8,3 ± 0,3
<b>Viscosità cinematica a 25°C (gir. 7 a V=20):</b>	40.000 cps ± 3.000 cps

**NOTE**

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono riferiti a prove di laboratorio effettuate a 23°C e 65% di U.R. e sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti da Vimark (supporto, condizioni ambientali, direzioni tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il ns obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società Vimark S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

La società Vimark S.r.l. è in possesso del Sistema di Qualità Certificato secondo ISO 9001:2008 rilasciato da MORGAN LLOYD Q.A. INTERNATIONAL con accreditamento internazionale U.K.A.S. numero QAIC / IT / 90471.

**Edizione:** 01/2010. Gli eventuali aggiornamenti sono pubblicati sul sito web [www.vimark.com](http://www.vimark.com)