

SCAGLIOLA

Rasante fine alabastrino per lisciature e stucchi interni

SCAGLIOLA è un rasante fine per ottenere su intonaci tradizionali o premiscelati lisciature accurate e stucchi su superfici interne o come intonaco di fondo per murature tradizionali in blocchi di laterizio, applicata a più mani.

COMPOSIZIONE

SCAGLIOLA è un prodotto in polvere di colore bianco naturale a base di gesso fino emidrato di origine alabastrina e di elevata purezza ed additivi ritardanti di presa.

MISCELAZIONE E POSA IN OPERA

Mettere nel contenitore pulito la quantità d'acqua necessaria per l'impasto di uno o più sacchi di SCAGLIOLA, circa 20 litri per sacco da kg 25. Aggiungere lentamente la SCAGLIOLA nell'acqua fino ad ottenere un completo assorbimento della polvere. Attendere alcuni minuti onde permettere la completa bagnatura della polvere, lasciandola lentamente imbibire senza riagitare. Rimescolare lentamente solo la parte di impasto da prelevare dal contenitore prima della stesura e comunque consumare l'intero impasto entro e non oltre 20 minuti primi. Applicare la prima mano sulla superficie intonacata o sulla muratura grezza, con la spatola metallica grande. La lisciatura finale si ottiene rasando il prodotto con spatola metallica piccola ed inumidendo leggermente la superficie con acqua. La superficie così ottenuta, è idonea, a stagionatura avvenuta, a ricevere carte da parati e le normali pitture d'acqua.

AVVERTENZE

Evitare l'applicazione con temperature inferiori a +5°C e sotto l'azione diretta del sole. Nel periodo estivo la temperatura durante l'applicazione non dovrà superare i 35°C. Evitare l'applicazione su supporti gelati, polverosi, instabili o inconsistenti. Arieggiare i locali in modo da favorire la fuoriuscita dell'umidità ed ottenere un'essiccazione ottimale del prodotto. Proteggere le rasature dal gelo e con applicazioni effettuate in periodi freddi ed umidi attendere la completa essiccazione degli intonaci prima di procedere all'esecuzione delle decorazioni finali.

CONSUMI INDICATIVI

1 kg/m² per mm di spessore.

COLORE

Bianco.

CONFEZIONI

Sacchi da kg 25 su pallets a perdere da 1575 kg protetti da film estensibile.

CONSERVAZIONE



Vimark S.r.l.
Strada Spartafino, 2 - 12016 Peveragno (CN) - ITALY
Tel. +39.0171.38.38.00 • Fax +39.0171.33.93.95

www.vimark.com • vimark@vimark.com

6 mesi in imballo originale integro ed al riparo dall'umidità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DATI PRODOTTO

Aspetto:	premiscelato in polvere
Colore:	bianco
Massa volumica polvere:	~ 800 kg/m ³
Diametro max aggregato:	≤ 0,3 mm
Residuo solido:	100%

DATI APPLICATIVI

Temperature di applicazione:	da +5 °C a +35 °C
-------------------------------------	-------------------

DATI TECNICI

Rapporto dell'impasto:	1 sacco Scagliola con 20 ca. litri di acqua
Rapporto Acqua/Legante:	0,80 %
Massa volumica impasto EN 1015-6:	~ 1200 kg/m ³
Resistenza media a compressione a 28gg:	< 5 N/mm ²
Resistenza media a flessione a 28 gg:	> 1 N/mm ²
Permeabilità al vapore acqueo EN 1745 (App. A.12):	μ 5/20
Reazione al fuoco EN 13501-1:	Classe A1
Durabilità al gelo/disgelo EN 998-2:	Valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo della malta
Marchiatura CE	conforme UNI EN 13279-1 (C6-20-2)

NOTE

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono riferiti a prove di laboratorio effettuate a 20°C e 50% di U.R. e sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti da Vimark (supporto, condizioni ambientali, direzioni tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il ns obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società Vimark S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

La società Vimark S.r.l. è in possesso del Sistema di Qualità Certificato secondo ISO 9001:2000 rilasciato da MORGAN LLOYD Q.A. INTERNATIONAL con accreditamento internazionale U.K.A.S. numero QAIC / IT / 90471.

Edizione: 08/2009. Gli eventuali aggiornamenti sono pubblicati sul sito web www.vimark.com