

VIMACRIL S

Impregnante consolidante idrorepellente silossanico

VIMACRIL S è un impregnante consolidante e protettivo idrorepellente per superfici in cemento, mattoni, murature miste in pietra, marmo, granito, travertino, ecc.

Il prodotto è pronto all'uso e penetra nel supporto per assorbimento capillare consolidandolo e proteggendolo da sgretolamenti dovuti alla penetrazione di acqua meteorica ed all'azione disgregatrice dei cicli di gelo e disgelo e degli agenti atmosferici. Il prodotto mantiene la permeabilità al vapore acqueo del supporto trattato e previene le efflorescenze di sali minerali rendendolo idrorepellente.

COMPOSIZIONE

Formulato liquido a base resine acril-silossaniche diluite in ragia minerale.

POSA IN OPERA

Applicare il prodotto, senza diluire, a mano unica ed a rifiuto, su superfici asciutte e precedentemente pulite e spolverate. Il prodotto raggiunge il massimo delle proprie caratteristiche protettive dopo circa 7 giorni dalla sua applicazione. Può essere applicato a pennello, a rullo o a spruzzo con apposite macchine nebulizzatrici per prodotti a solvente. Il prodotto applicato conferisce un aspetto "bagnato" al supporto trattato senza alterarne la colorazione naturale.

AVVERTENZE

Evitare l'applicazione con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C, in presenza di forte vento, pioggia e sotto l'azione diretta del sole.

CONSUMI INDICATIVI

Da 150 a 400 ml per m² a seconda dell'assorbimento del supporto.

CONFEZIONI

Tanica da 15 litri.

CONSERVAZIONE

12 mesi in imballo originale integro ed al riparo dal gelo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DATI PRODOTTO

Aspetto:	liquido
Colore:	trasparente
Natura chimica:	resine acril silossaniche in ragia minerale

DATI APPLICATIVI

Temperature di applicazione:	da +5 °C a +35 °C
-------------------------------------	-------------------

NOTE

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono riferiti a prove di laboratorio effettuate a 20°C e 50% di U.R. e sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti da Vimark (supporto, condizioni ambientali, direzioni tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il ns obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società Vimark S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

La società Vimark S.r.l. è in possesso del Sistema di Qualità Certificato secondo ISO 9001:2000 rilasciato da MORGAN LLOYD Q.A. INTERNATIONAL con accreditamento internazionale U.K.A.S. numero QAIC / IT / 90471.

Edizione: 02/2009. Gli eventuali aggiornamenti sono pubblicati sul sito web www.vimark.com