



ASFALTO A FREDDO

Conglomerato bituminoso
a freddo per interventi di
manutenzione stradale



konstruktive • Leidenschaft



Strada Spartafino, 2
12016 Peveragno (CN)



ph. +39 0171 38.38.00
Fax +39 0171 33.93.95



info@vimark.com
www.vimark.com



DESCRIZIONE

ASFALTO A FREDDO è un conglomerato bituminoso a freddo idoneo per interventi di manutenzione di pavimentazioni stradali, chiusura di buche, ripristino di piccole superfici ammalorate, rappezzi, sigillature di crepe, e, in generale, in tutti i casi in cui non è necessario l'utilizzo di conglomerati bituminosi a caldo.

Il prodotto resiste nel tempo alle sollecitazioni dovute al traffico di strade sia principali che secondarie, cortili condominiali, aree commerciali, vie rurali, ecc.

COMPOSIZIONE

ASFALTO A FREDDO è un prodotto di colore nero, formulato con speciali leganti bituminosi in emulsione cationica flussata con prodotti vegetali atossici, inerti selezionati e dosati in opportuna curva granulometrica ed additivi specifici per migliorare l'adesione, la fluidità e la lavorabilità del prodotto.

**MISCELAZIONE
E POSA IN OPERA**

L'applicazione del prodotto non necessita di una specifica preparazione e pulizia preventiva di della pavimentazione da trattare, così come non è necessaria l'applicazione di specifici primer di fondo.

ASFALTO A FREDDO è un prodotto pronto all'uso. Prima dell'applicazione, verificare che lo spessore dal ripristino da eseguire non sia superiore a 50 mm. Versare il prodotto tal quale sulle pavimentazioni di trattare e compattarlo adeguatamente con idonee attrezzature o mezzi. Per aumentare la durabilità del prodotto si consiglia di spolverare la superficie compattata con filler o cemento nella stagione estiva e con sabbia fine nel periodo invernale. È possibile aprire al traffico la zona ripristinata a operazioni di posa ultimate.

**CONSUMO
INDICATIVO**

15,0-20,0 kg per m² per cm di spessore, a seconda del grado di compattazione del prodotto.

COLORE

Nero.

CONFEZIONE

Sacchi da 25 kg su pallet a perdere da 1300 kg (52 sacchi) protetto da cappuccio elastico.

CONSERVAZIONE

6 mesi in imballo originale integro ed al riparo dall'umidità.

AVVERTENZE

Applicare il prodotto con temperature comprese tra + 5°C e + 35°C.

Il prodotto bituminoso è sensibile alle variazioni di temperatura che influenzano la lavorabilità.

Con basse temperature il prodotto potrebbe risultare temporaneamente indurito. Si consiglia di aprire il sacco del prodotto e attendere qualche minuto perché il prodotto riacquisti fluidità.

Eeguire spessori di applicazione non superiori a 50 mm.

DATI PRODOTTO

Aspetto	conglomerato bituminoso
Colore	nero
Massa volumica	~ 1500 kg/m ³
Diametro massimo dell'aggregato	≤ 6,0 mm





DATI APPLICATIVI

Temperatura minima di applicazione	+ 5°C
Temperatura massima di applicazione	+ 35°C

**DATI TECNICI
PRESTAZIONALI**

Contenuto di legante minimo	B _{min} 5,6%	EN 12697-1
Contenuto di legante massimo	B _{max} 6,6%	EN 12697-1
Massa volumica media compattato	~ 2000 kg/m ³	
Vuoti residui	< 10%	

NOTE

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono riferiti a prove di laboratorio e sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti da Vimark (supporto, condizioni ambientali, direzioni tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il nostro obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società Vimark si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Gli eventuali aggiornamenti sono pubblicati sul sito web www.vimark.com.

