



BETON RINFAZZO

Gobetis pour l'accrochage du corps d'enduit



DESCRIPTION



Vimark
Strada Spartafino 2
12016 Peveragno (CN) Italy
Tel. +39 0171 383800 | Fax +39 0171 339395
info@vimark.com | Vimark.com



BÉTON RINZAFFO

Édition: Mai 2020 © Vimar

COMPOSITION

Gobetis conforme à la norme NF DTU 26-1, chapitres 6 et 12, pour l'accrochage d'un corps d'enduit. Le produit favorise l'accroche du corps d'enduit sur anciens maçonneries moellons, briques, pierres jointoyées ou neufs maçonneries de béton, parpaings ou de briques visées à la norme NF DTU 20-1 ou classées Rt2 ou Rt3 (chapitre 6 DTU 26-1) et en général sur les supports minéraux lisses et peux absorbants.

PRÉPARATION DU SUPPORT / PRÉTRAITEMENT

BÉTON RINZAFFO est un produit en poudre à base de ciments spéciaux, de granulats de calcaires sélectionnés et dosés de manière appropriée et d'adjuvants spécifiques qui améliorent la qualité du produit en termes de maniabilité, la perméabilité et l'adhérence aux support.

MÉLANGE ET MISE EN ŒUVRE

Le produit peut être appliqué par projection mécanique avec des machines à enduit ou manuellement. Pour une application manuelle, mélanger le produit en ajoutant 4,5-5,5 litres environ d'eau propre par sac de 25 kg. Mélanger le produit pendant environ 2-3 minutes jusqu'à ce que la pâte soit lisse et sans grumeaux. Le produit ainsi malaxé est utilisable dans les 90 minutes après le mélange avec l'eau. Appliquer le gobetis en jeté-truelle de façon à couvrir le support sans surcharge. La surface du gobetis doit être rugueuse pour permettre une bonne adhérence du corps d'enduit. L'application de l'enduit doit être faite entre les 24 et les 48 heures après la pose de la couche de gobetis.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les instruments et les outils à l'eau tout de suite après leur utilisation. Le matériau durci ne peut être éliminé que de façon mécanique.

CONSOMMATION

5-10 kg par m².

COULEUR

Gris.

CONDITIONNEMENT

Sacs de 25 kg sur palette de 1575 kg (63 sacs) avec protection élastique imperméable.

CONSERVATION

12 mois à compter de la date de fabrication.
Conserver le produit dans son emballage original intact et à l'abri de l'humidité et du gel.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Éviter d'appliquer à des températures inférieures à + 5°C, en présence de fort vent, pluie et sous lumière directe du soleil ou supérieure à + 35°C. Avec des températures élevées, il est recommandé de arroser uniformément le support. Éviter l'application sur supports gelés, poussiéreux, instables. Ne pas appliquer sur les panneaux à base de plâtre ou de nature organique ou panneaux expansés. Protéger le produit appliqué par le gel, la pluie et un séchage rapide pendant les premières 24 heures suivant l'application.

DONNÉES PRODUIT

▪ Aspect	Poudre	
▪ Couleur	Gris	
▪ Masse volumique de la poudre [15]	~ 1570 kg/m ³	EN 1015-10
▪ Diamètre maximal de l'agrégat	≤ 1,5 mm	

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

▪ Dosage en eau	18-22%	
▪ Rapport de la gâchée	1 sac + 4,5-5,5 l d'eau	
▪ Température minimale d'application	+ 5°C	
▪ Température maximale d'application	+ 35°C	
▪ Durée pratique d'utilisation	~ 90 minutes	

DONNÉES TECHNIQUES

▪ Masse volumique du mortier frais	~ 1700 kg/m ³	EN 1015-6
▪ Masse volumique apparente sèche	~ 1400 kg/m ³	EN 1015-10
▪ Adhérence	≥ 0,15 N/mm ² (FP) B	EN 1015-12
▪ Air occlus	21%	EN 1015-7
▪ Consistance du mortier frais	180 mm	EN 1015-3
▪ Résistance à la compression	≥ 6 N/mm ² CS IV	EN 1015-11
▪ Résistance à la flexion	≥ 2 N/mm ²	EN 1015-11
▪ Absorption d'eau par capillarité	W0	EN 1015-18
▪ Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau	≤ μ 15	EN 1015-19
▪ Conductivité thermique	0,45 W/mK (tableau valeur moyenne; P=50%)	EN 1745, A.12





BETON RINZAFFO

Édition: Mai 2020 © Vimark


**ENVIRONNEMENT,
SANTÉ ET SÉCURITÉ
(REACH)**

CONFORMITÉ

▪ <i>Capacité thermique spécifique</i>	1,0 kJ/kgK	EN 1745, A.12
▪ <i>Réaction au feu</i>	Classe A1	EN 13501-1
▪ <i>Durabilité</i>	Evaluation basée sur les dispositions variables dans le lieu d'utilisation prévu du mortier	EN 998-1
▪ <i>Substances dangereuses</i>	Voir FDS	EN 998-1

Pour des plus amples informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la Fiche De Sécurité (FDS) la plus récente du matériau concerné, disponible sur internet www.vimark.com, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc. Produit conforme aux prescriptions de l'Annexe XVII du Règlement (CE) n. 1907/2006 (REACH), article 47 et ses modifications ultérieures.

PRODUIT POUR UNE UTILISATION PROFESSIONNELLE.

	EN 998-1:2016 Mortier d'enduit extérieur/intérieur d'usage courant (GP) GP-CS IV-W0
---	--

MENTIONS LÉGALES

Les données et les recommandations indiquées dans la présente fiche, basées sur les meilleures expériences pratiques et de laboratoire, font référence à des tests de laboratoire et doivent dans tous les cas être considérées comme indicatives. Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Vimark, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Vimark a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. Étant donné les différentes conditions d'emploi et l'intervention de facteurs indépendants de Vimark (support, conditions ambiantes, directions techniques de pose, etc.) la personne qui souhaite l'utiliser est donc responsable d'établir si le produit est adapté ou non à l'emploi. Notre obligation de garantie se limite par conséquent à la qualité et à la constance de cette dernière relativement au produit fini et ce, exclusivement pour les données indiquées ci-dessus. La société Vimark se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans obligation de préavis. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande. Cette fiche technique annule et remplace toute édition précédente. Les éventuelles mises à jour sont publiées sur le site internet www.vimark.com.



Vimark
Strada Spartafino 2
12016 Peveragno (CN) Italy
Tel. +39 0171 383800 | Fax +39 0171 339395
info@vimark.com | Vimark.com