



PLASTEX GB1

Rasante bianco fine
per superfici interne
con aspetto finale liscio



konstruktive · **leidenschaft**



Strada Spartafino, 2
12016 Peveragno (CN)



ph. +39 0171 38.38.00
Fax +39 0171 33.93.95



info@vimark.com
www.vimark.com



DESCRIZIONE

PLASTEX GB1 è un rasante studiato per livellare e rifinire superfici interne permettendo di ottenere finiture lisce pronte per essere decorate con pitture o carte da parati. Il prodotto può essere utilizzato per rasare intonaci interni tradizionali o premiscelati a base calce e cemento o a base gesso.

Il prodotto permette di livellare, con due o più passate, irregolarità degli intonaci di sottofondo, comprese da 1 a 4 mm.

PLASTEX GB1 è idoneo per la rasatura diretta di pannelli di gesso o di blocchi, tabelle o pannelli in cemento cellulare autoclavato.

Non deve mai essere applicato su supporti esterni, su supporti instabili ed inconsistenti, su supporti trattati con disarmanti ed idrorepellenti. Non utilizzare in locali interni costantemente umidi o su murature soggette a fenomeni di umidità di risalita capillare.

COMPOSIZIONE

PLASTEX GB1 è un premiscelato a base di gesso, calce aerea, inerti calcarei micronizzati selezionati e dosati opportunamente ed additivi specifici che ne migliorano la lavorabilità e l'adesione ai supporti.

MISCELAZIONE E POSA IN OPERA

I supporti da rasare devono essere sani, consistenti, esenti da polveri e da parti instabili. Il prodotto può essere impastato manualmente con miscelatore elettrico a basso numero di giri versando un sacco di **PLASTEX GB1** da 25 kg di prodotto in 13,0-15,0 litri circa di acqua pulita e miscelando fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.

Lasciare riposare l'impasto per 5' minuti, per evitare la formazione di grumi, quindi mescolare nuovamente.

Il prodotto così impastato è utilizzabile per circa 100-120 minuti.

Applicare il rasante sulla parete utilizzando una spatola americana grande con passaggi orizzontali e verticali, avendo cura di stenderlo in maniera uniforme e livellando eventuali piccoli dislivelli del supporto, fino ad ottenere l'aspetto desiderato. Il prodotto è applicabile da un minimo di 1 mm ad un massimo di 4 mm per strato.

Attendere dai 30 ai 60 minuti prima di applicare la mano successiva di rasatura.

CONSUMO INDICATIVO

1 kg per m² per mm di spessore.

COLORE

Bianco.

CONFEZIONE

Sacchi da 25 kg su pallet a perdere da 1250 kg (50 sacchi) protetto da cappuccio elastico.

CONSERVAZIONE

12 mesi in imballo originale integro ed al riparo dall'umidità.

AVVERTENZE

Evitare l'applicazione con temperature inferiori a +5°C o superiore a +35°C.

Evitare l'applicazione su supporti gelati, polverosi, instabili ed inconsistenti.

Eseguire spessori compresi tra 1 e 4 mm per mano.

Attendere il completo essiccamento del prodotto prima di carteggiare le pareti.

Aerare i locali dopo la posa per permettere il corretto essiccamento del prodotto.





DATI PRODOTTO

Aspetto	polvere	
Colore	bianco	
Massa volumica della polvere	~ 900 kg/m ³	EN 1015-10
Diámetro massimo dell'aggregato	≤ 150 µm	

DATI APPLICATIVI

Acqua di impasto	52-60%	
Rapporto dell'impasto	1 sacco + 13,0-15,0 ℓ di acqua	
Temperatura minima di applicazione	+ 5 °C	
Temperatura massima di applicazione	+ 35 °C	
Tempo di lavorabilità	100'-120' minuti	

**DATI TECNICI
PRESTAZIONALI**

Rapporto acqua/gesso	100/180	
Tempo di inizio presa	90'-100' minuti	EN 13279-2
Resistenza a compressione	5,0 N/mm ²	EN 13279-2
Resistenza a flessione	2,0 N/mm ²	EN 13279-2
Reazione al fuoco	Classe A1	EN 13501-1
Resistenza al fuoco	NPD	EN 13501-2
Indice del potere fono isolante	NPD	EN ISO 140-3
Assorbimento acustico	NPD	EN ISO 354
Resistenza termica	NPD	EN ISO 6946
Sostanze pericolose	Vedi SDS	EN 13279-1

CONFORMITÀ



EN 13279-1
Intonaco a base calce e gesso per uso interno
B3/50/2

NOTE

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono riferiti a prove di laboratorio e sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti da Vimark (supporto, condizioni ambientali, direzione tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il nostro obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società Vimark si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Gli eventuali aggiornamenti sono pubblicati sul sito web www.vimark.com.

