



# QUARZO PURO

Quartz pur italien sélectionné



konstruktive · **leidenschaft**



Strada Spartafino, 2  
12016 Peveragno (CN)



ph. +39 0171 38.38.00  
Fax +39 0171 33.93.95



info@vimark.com  
www.vimark.com



**DESCRIPTION**

QUARZO PURO est un matériau inerte indiqué comme durcisseur pour sols industriels, mobilier urbain et pour les sablages.

Les traitements de lavage, séchage et criblage donnent au produit des caractéristiques granulométriques constantes. C'est un des matériaux inertes les plus résistants dans la nature, il a un contenu en dioxyde de silicium > 95% et une dureté de 7 sur l'échelle Mohs.

**GRANULOMÉTRIES**

0,4 ÷ 0,8 mm  
1,0 ÷ 2,2 mm

**COMPOSITION**

Sable de silice cristalline de carrières italiennes, lavé, séché et sélectionné granulométriquement.

**CONSOUMMATIONS INDICATIVES**

En fonction du type d'utilisation.

**COULEUR**

Blanc naturel.

**CONDITIONNEMENT**

Sacs de 25 kg sur palettes de 1575 kg (63 sacs) avec protection élastique imperméable.

**CONSERVATION**

12 mois dans l'emballage original protégé de l'humidité, des sources de chaleur et de la lumière du soleil.

**DONNÉES PRODUIT**

Aspect	inerte	
Couleur	blanc naturel	
Masse volumique	~ 1500 kg/m <sup>3</sup>	
Contenu SiO <sub>2</sub>	95,0-97,5%	
Contenu de silice libre cristalline respirable	< 1,0 %	CE 1272/2008 Dir. 67/548/CE
Résidu solide	100%	
Distribution granulométrique	0,4 ÷ 0,8 mm 1,0 ÷ 2,2 mm	

**REMARQUES**

**Produit pour usage professionnel.** Les données et les recommandations indiquées dans la présente fiche, basées sur les meilleures expériences pratiques et de laboratoire, font référence à des tests de laboratoire et doivent dans tous les cas être considérées comme indicatives. Étant donné les différentes conditions d'emploi et l'intervention de facteurs indépendants de Vimark (support, conditions ambiantes, directions techniques de pose, etc.) la personne qui souhaite l'utiliser est donc responsable d'établir si le produit est adapté ou non à l'emploi. Notre obligation de garantie se limite par conséquent à la qualité et à la constance de cette dernière relativement au produit fini et ce, exclusivement pour les données indiquées ci-dessus. La société Vimark se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans obligation de préavis. Cette fiche technique annule et remplace toute édition précédente. Les éventuelles mises à jour sont publiées sur le site internet [www.vimark.com](http://www.vimark.com).

