

Vimark 



STUCCO PER **INTERNI**



Stucco rasante riempitivo
per superfici interne



Strada Spartafino, 2
12016 Peveragno (CN)



ph. +39 0171 38.38.00
Fax +39 0171 33.93.95



info@vimark.com
www.vimark.com



DESCRIZIONE

STUCCO PER INTERNI è uno stucco rasante riempitivo fine, di colore bianco, per pittori e decoratori, idoneo per la stuccatura di intonaci minerali interni con effetto finale liscio.

Il prodotto può essere utilizzato per rasare intonaci interni tradizionali o premiscelati a base calce e cemento o a base gesso.

Non deve mai essere applicato su supporti esterni, su supporti instabili ed inconsistenti, su supporti trattati con disarmanti ed idrorepellenti.

Non utilizzare in locali interni costantemente umidi o su murature soggette a fenomeni di umidità di risalita capillare.

COMPOSIZIONE

STUCCO PER INTERNI è un premiscelato a base di gesso, calce aerea, inerti calcarei micronizzati selezionati e dosati opportunamente ed additivi specifici che ne migliorano la lavorabilità e l'adesione ai supporti.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO / PRETRATTAMENTO

I supporti da rasare devono essere sani, consistenti, esenti da polveri e da parti instabili.

MISCELAZIONE E POSA IN OPERA

Il prodotto può essere impastato manualmente con miscelatore elettrico a basso numero di giri versando un sacchetto da 3 kg di **STUCCO PER INTERNI** in 1,5-1,8 litri circa di acqua pulita e miscelando fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare l'impasto per 3' minuti, per evitare la formazione di grumi, quindi mescolare nuovamente. Il prodotto così impastato è utilizzabile per circa 2 ore.

Applicare lo stucco rasante sulla parete utilizzando una spatola americana grande con passaggi orizzontali e verticali, avendo cura di stenderlo in maniera uniforme e livellando eventuali piccoli dislivelli del supporto, fino ad ottenere l'aspetto desiderato. Il prodotto è applicabile da un minimo di 1 mm ad un massimo di 4 mm per strato.

Attendere dai 30' ai 60' minuti prima di applicare la mano successiva di stucco.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire tutti gli strumenti e gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso. Il materiale indurito può essere rimosso solo per asportazione meccanica.

RESA / CONSUMO

1 kg per m² per mm di spessore.

COLORE

Bianco.

CONFEZIONE

Sacchetto da 3 kg in scatole di cartone da 12 kg (4 sacchetti).

SCADENZA / CONSERVAZIONE

12 mesi dalla data di produzione.

Conservare il prodotto in imballo originale, integro ed al riparo dall'umidità e dal gelo.

AVVERTENZE

Evitare l'applicazione con temperature inferiori a +5°C o superiore a +35°C.

Evitare l'applicazione su supporti gelati, polverosi, instabili ed inconsistenti.

Eseguire spessori compresi tra 1 e 4 mm per mano.

Attendere il completo essiccamento del prodotto prima di carteggiare le pareti.

Aerare i locali dopo la posa per permettere il corretto essiccamento del prodotto.

DATI PRODOTTO

Aspetto	Polvere	
Colore	Bianco	
Massa volumica della polvere	~ 900 kg/m ³	EN 1015-10
Diametro massimo dell'aggregato	≤ 150 µm	

DATI APPLICATIVI

Acqua di impasto	50-60%
Rapporto dell'impasto	1 sacchetto + 1,5-1,8 l di acqua
Temperatura minima di applicazione	+ 5°C





DATI TECNICI

Temperatura massima di applicazione	+ 35°C	
Tempo di lavorabilità	100-120 minuti	
Rapporto acqua/gesso	100/180	
Tempo di inizio presa	90'-100' minuti	EN 13279-2
Resistenza a compressione	5,0 N/mm ²	EN 13279-2
Resistenza a flessione	2,0 N/mm ²	EN 13279-2
Reazione al fuoco	Classe A1	EN 13501-1
Resistenza al fuoco	NPD	EN 13501-2
Indice del potere fono isolante	NPD	EN ISO 140-3
Assorbimento acustico	NPD	EN ISO 354
Resistenza termica	NPD	EN ISO 6946
Sostanze pericolose	Vedi SDS	EN 13279-1


**AMBIENTE,
SALUTE E
SICUREZZA
(REACH)**

Per ulteriori informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro del materiale, chi fa uso del prodotto deve consultare la versione più recente della Scheda Di Sicurezza (SDS) disponibile su internet www.vimark.com che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

Prodotto conforme alle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e Allegato XVII, voce 47 e successive modifiche ed integrazioni.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

CONFORMITÀ

	<p>EN 13279-1</p> <p>Intonaco a base calce e gesso per uso interno</p> <p>B3/50/2</p>
---	---

NOTE LEGALI

I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono riferiti a prove di laboratorio e sono da ritenersi in ogni caso indicative. Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Vimark sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Vimark sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Vimark. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti da Vimark (supporto, condizioni ambientali, direzioni tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il nostro obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società Vimark si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Gli eventuali aggiornamenti sono pubblicati sul sito web www.vimark.com.

