



# COMPRIMIBILE PERIMETRALE

Fasce isolanti perimetrali  
per pavimentazioni



konstruktive • **leidenschaft**



Strada Spartafino, 2  
12016 Peveragno (CN)



ph. +39 0171 38.38.00  
Fax +39 0171 33.93.95



info@vimark.com  
www.vimark.com



**DESCRIZIONE**

**COMPRIMIBILE PERIMETRALE** sono speciali fasce isolanti, in polietilene espanso a celle chiuse non reticolato, per l'isolamento perimetrale desolidarizzante di pavimentazioni in calcestruzzo, massetti tradizionali, sottofondi autolivellanti, sia industriali che civili. Il prodotto è impermeabile, imputrescibile, resistente agli alcali e agli agenti chimici. **COMPRIMIBILE PERIMETRALE** è fornito con striscia adesiva applicata, che agevola e velocizza le fasi di posa in opera, ed è disponibile in tre diverse altezze.

**COMPOSIZIONE**

**COMPRIMIBILE PERIMETRALE** è realizzati polietilene espanso a celle chiuse non reticolato esente da CFC e HFCKW, con striscia adesiva a base acrilica.

**POSA IN OPERA**

Rimuovere la striscia protettiva della parte adesiva del **COMPRIMIBILE PERIMETRALE** ed applicare la fascia sulla parete per tutta la lunghezza del perimetro, quindi realizzare la posa delle pavimentazioni. La parte della fascia eccedente lo strato de solidarizzato, dovrà essere rimossa mediante rifilatura al termine di tutte le lavorazioni di pavimentazione.

**ALTEZZE DISPONIBILI**

10,0 cm  
15,0 cm  
20,0 cm

**COLORE**

Nero.

**CONFEZIONE**

Rotoli da 100 m lineari.

**DATI PRODOTTO**

Densità	20,0-23,0 kg/m <sup>3</sup>	
Proprietà di compressione	0,124 kg/cm <sup>2</sup>	ASTM D1621
Deformazione a rottura	81,3%	ASTM D638M
Sforzo a rottura	2,3 kg/cm <sup>2</sup>	ASTM D638M
Deformazione residua	5,83%	ASTM D1621
Assorbimento di acqua	0,42%	ASTM C272
Permeabilità al vapore acqueo	0,25 g/m <sup>2</sup> dopo 24 ore	ASTM E96
Conducibilità termica	0,032 W/mK	EN 12667

**NOTE**

**Prodotto ad uso professionale.** I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono riferiti a prove di laboratorio e sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti da Vimark (supporto, condizioni ambientali, direzioni tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il nostro obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società Vimark si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Gli eventuali aggiornamenti sono pubblicati sul sito web [www.vimark.com](http://www.vimark.com).

