



# QUARZO SR

Quarzo puro nazionale  
selezionato



konstruktive · **leidenschaft**



Strada Spartafino, 2  
12016 Peveragno (CN)



ph. +39 0171 38.38.00  
Fax +39 0171 33.93.95



info@vimark.com  
www.vimark.com



**DESCRIZIONE**

QUARZO SR è un inerte indicato come carica indurente per pavimentazioni industriali, arredo urbano, aggregato per il confezionamento di malte, calcestruzzi, conglomerati bituminosi e per sabbiature di intonaci, vecchie murature, calcestruzzo ecc. Lavaggio, essiccazione e setacciatura conferiscono al prodotto caratteristiche granulometriche costanti. Inerte tra i più resistenti in natura, ha un contenuto di biossido di silicio > 93% e una durezza 7 nella scala Mohs.

**GRANULOMETRIE**

0,2÷1,8 mm.

**COMPOSIZIONE**

Sabbia silicea pura proveniente da cava nazionale italiana, lavata, essiccata e selezionata granulometricamente.

**CONSUMO INDICATIVO**

In funzione del tipo di utilizzo.

**COLORE**

Grigio chiaro.

**CONFEZIONE**

Sacchi da 25 kg su pallet a perdere da 1575 kg (63 sacchi) protetto da cappuccio elastico.

**CONSERVAZIONE**

Imballo originale integro ed al riparo dall'umidità, da fonti di calore e dalla luce del sole.

**DATI PRODOTTO**

Aspetto	inerte	
Colore	grigio chiaro con sfumature policrome	
Massa volumica	2100-2500 kg/m <sup>3</sup>	
Contenuto SiO <sub>2</sub>	> 93%	
Contenuto di silice libera cristallina respirabile	< 1,0%	CE 1272/2008 Dir. 67/548/CE
Contenuto in fini categoria e valore medio	F3 - 0,1%	
Contenuto Cloruri	0,0004%	
Contenuto Solfati solubili in acido	0,002%	
Contenuto Zolfo totale	0,008%	
Contenuto Carbonati	assenti	
Contenuto Fibre di asbesto	assenti	
Distribuzione granulometrica	0,2÷1,8 mm	

**NOTE**

**Prodotto ad uso professionale.** I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono riferiti a prove di laboratorio e sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti da Vimark (supporto, condizioni ambientali, direzioni tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il nostro obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società Vimark si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Gli eventuali aggiornamenti sono pubblicati sul sito web [www.vimark.com](http://www.vimark.com).

